



紫荊牌膩子粉

混凝土、底灰及砌牆通用的柔性膩子

產品說明

紫荊牌膩子粉

是一種聚合物高性能環保基層找平材料，它耐水性好，無毒，無害，施工方便，

水聚合物改性膩子砂漿，可用作油漆飾面底層
使用時只需要用清水攪拌即可批牆，可節省大
量人力物力。

產品標準：

JG/T 298-2010 內牆

JG/T 157-2009 外牆

專為製作堅固及光滑的表面而設計，視乎情
況一般無需打磨。完成後的塗層適用於所有
乳膠漆和飾面材料。本產品簡單易用，可作
機械噴塗或人手施工。

一般用途

- 膩子粉適用於混凝土，水
泥牆石建築，石膏板，埃特
板，天花板等牆面基層找平
及已找平的基面適用於輕質
砌牆等基面的抹平適用於內
牆及天花工程。



主要優點

- 簡單易用
- 高黏結及附著力
- 防潮防霉品質穩定
- 高覆蓋力
- 特低揮發性有機化合物
- 可機械噴塗或人手批刮
- 表面光滑平整
- 高成本效益

技術數據

產品特性	紫荊牌膩子粉
VOC含量	合格

檢測標準：

GB18582-2020

USEPA 68260



性能特點：

- (1) 超強的附著力，與基材黏接牢固 (2) 優異的耐候性、不鼓泡脫落 (3) 批刮施工性好、易打磨
(4) 與牆面油漆有雙向親和力。 (5) 流動性好可機器噴射施工、省工省力。

適用範圍：

(1) 內牆膩子：適用於混凝土，水泥牆石建築，石膏板、埃特板、天花板地下室等、牆面基層找平，是室內牆面裝飾的理想選擇材料。

基層處理：

- (1) 膩子層主要起承上啟下的作用，要求基層抹灰必須黏結牢固，無開裂、空鼓與脫落等缺陷，且影響膩子層及以後飾面層的品質。膩子層之所以出現開裂、空鼓和脫落等質量問題，其中重要原因之一是基體表面清理不乾淨，如：基層表面脫模劑、脫模粉末處理，塵埃及疏鬆物、和油漬等未清理乾淨，影響膩子黏結強度。
- (2) 在剪力牆、石膏板、埃特板、脫模天花基層上膩子批刮前要塗刷（紫荊牌滲透型界面劑、牆固）、毛化處理；防止基層表面吸水過大，批刮膩子後膩子中的水分很快被基層吸收過快、影響膩子成膜時間降低黏接強度，以免出現空鼓脫落現象。

使用方法：

- (1) 將內牆膩子按比例倒入適量水中(膩子:水=1:0.38,重量比)邊加邊用手提式電動攪拌機攪拌均勻，至無顆粒狀，靜待2-5分鐘後，再次攪拌，即可使用。
- (2) 用專用抹灰批刀，批刮二至三層視基層平整度而定。每層批刮厚度1mm左右，批刮總厚度不超過5mm，表面應壓平修整批刮完畢後應視固化程度予以打磨。

注意事項：

- (1) 乾燥時間硬幹6小時。
- (2) 施工溫度應在5°C-35°C之間進行施工。
- (3) 重塗時間、第二次批刮應在4小時以後可重批，24小時後可打磨。
- (4) 儲存：乾燥處，未啟封產品可保存12個月。



使用說明

(詳情請參閱施工方案)

表面處理

施工表面應為光滑，無法被一至兩層塗層所覆蓋的突起物，可使用刮刀邊緣刮去或小心地敲平毛刺。

施工前應先清潔基面，建議使用高壓水槍去除所有灰塵、油漬、污垢物及鬆散雜質。用清水充分預濕基面，待表面晾乾無明水後始可施工。正確處理基面對獲得最佳黏附效果至為重要。

攪拌

將每袋紫荊牌膩子粉乾粉料加入適量清水。用附有合適攪拌葉的低速電鑽進行機械攪拌。將粉料加入水中，然後開始攪拌約5分鐘，直至均勻沒有塊狀為止。待漿料靜置約5分鐘後，再略攪拌後即可使用。

施工

在可工作時間內把漿料直接塗抹在基面上，而實際的可操作時間取決於四周溫度和相對濕度。砂漿應在基面上均勻鋪開，並推刮砂漿以確保與基材完全接觸並填充所有空隙或不平整表面。若有多餘的砂漿可以用直尺或鏟刀刮走。

如果膩子表面出現氣泡，即基面上可能有針孔或其他瑕疵，這種氣泡是源自被封在基面針孔內的空氣，隨空氣膨脹並上升到膩子層表面上所導致的。

建議等待1 – 2 小時(取決於現場條件)，讓所有氣泡排出。

完工表面

在膩子表面的氣泡或瑕疵可在砂漿稍微乾固後用刮刀輕壓帶走，但動作必須輕柔並且小心不要推移正在穩固附著基面的砂漿。此時施工表面切勿再度加水。如有需要，可用濕布濕潤刮刀，以助光滑表面的找平。

因基底、施工技巧或外在環境因素的影響，完工後的表面或會出現小量瑕疵，如針孔、細裂紋等，可以在其表面作簡單的修補。

如需多層施工，必須等待至前一層硬化完成後最少一天，方可進行第二層施工。

施工後的膩子表面，在一般情況下是非常光滑及平整，但也取決於施工的技巧及基底平整度。在完工表面乾固後可用合適的砂紙打磨去除抹紋，以達到更佳效果。

健康與安全

紫荊牌膩子粉呈鹼性，會刺激皮膚。在使用過程中，應戴上合適的防護手套及護眼罩，避免吸入粉塵和接觸皮膚及眼睛。一旦接觸皮膚，應用清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。本產品無毒並不易燃。

產品貯存

為確保產品質量，未使用前應貯存及放置在陰涼並爽室內位置，原卡板及塑料圍膜保持原封防止破損。應避免陽光直接照射。應放在托板離地貯存，以防止雨水浸濕，避免過度疊壓。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結塊。

相關產品

其他相關的**紫荊牌有限公司**產品包括

- 瓷磚膠類別
- 干混抹灰砂漿類別
- 干混砌築砂漿類別
- 薄層干混抹灰砂漿
- 薄層干混砌築砂漿
- 干混地面基礎砂漿
- 干混防水地面砂漿
- 環保外牆膩子粉
- 填縫劑類別

重點注意：本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。

地址：路環九澳聖母馬路206號澳門水泥廠

<http://www.mocement.com.mo>

TEL:66161116/66726726/FAX:28310184

EMAIL:bauhinia.brand.co@gmail.com



紫荊牌有限公司

